
Namn:	Falun Vapen Fasadfärg	
Typ:	Helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor. Egenskaper som liknar traditionell slamfärg men kan målas på ytor där slamfärg ej fungerar.	
Art. Nr:	A-bas 561, C-bas 560, Svart 563, Faluröd 565, Ockragul 567, Herrgårdsgul 564, Brytningar 569	
<hr/>		
Användningsområde:	Målning av träfasader (OBS rekommenderas ej på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel).	
Förbehandling:	Nytt eller fabriksgrundat virke och tryckimpregnerat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm och säkerställ målningsbart underlag. Måla inte på färskt tryckimpregnerat virke, även fabriksgrundat virke med en fet grundfärg är mindre lämpligt som underlag. Tidigare målade ytor: Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter. Framför allt bör man undersöka om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä tas bort. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är torr innan målning, panelen får högst ha en fukthalt av 17%. Vid andra typer av underlag rådgör med Din färghandlare.	
Målning:	Rör om färgen väl. På trären fasad eller fasad tidigare målat med Falun Vapen Fasadfärg eller slamfärg färdigstryk med en eller två strykningar till full täckning. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god täckning och måla hela panelbrädans längd ”vått i vått”. Färgen får ej bygga tjocka skikt. Täck detaljer på huset som ej skall målas med plast. Låt skyddet sitta kvar tills färgen är fullt vattenfast.	
Kulör:	Kulör framtages genom brytssystem. Vid osäkerhet kontakta oss om Ditt brytssystem är tillämpligt på färgen och vilka kulörer som är godkända att använda	
<hr/>		
Appliceringsmetod:	Pensel	
Färgåtgång:	1 liter räcker 5-7 m ²	Vid torrfilm av 30 – 45 µm. Rekommenderas ej färgskikt över 100µm torrfilm.
Torktider:	Dammtorr 30 minuter Genomtorr efter 1 dygn	Helt vattenfast efter ca 1 vecka
Förtunning:	Vatten. Behöver normalt ej spädas	
Rengöring redskap	Såpa och ljummet vatten.	Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten
<hr/>		
Tekniska data		
Torrhalt :	Vikt torrhalt: 35±3	Volym torrhalt: 23%±2
VOC:	Produktens <3 g/l	Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
Densitet:	1,1-1,3 Kg/l	
Glansgrad:	Helmatt	
<hr/>		
Lagring:	Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C	
Lagringstid:	I oöppnad förpackning 2 år	
<hr/>		

FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	Sundbornsvägen 3 Falun	Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	falun.vapen@rotmotaverken.se	www.faluvapen.com

FALU VAPEN

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

Adress/Address:

Box 7033
S-791 07 Falun, Sweden

Besöksadress/Visitaddress:

Sundbornsvägen 3
Falun

Tel/Phone:

Nat. 023-70 53 50
Int. +46 23 70 53 50

Fax/Facsimile:

Nat: 023-351 48
Int. +46 23 351 48

E-mail:

falu.vapen@rotmotaverken.se

Hemsida:

www.faluvapen.com